

Toepassingen

- Binnen- en buitentimmerwerk, kozijnen, ramen, deuren, betimmeringen, plinten, trappenhuizen, traptreden, carrosseriebouw en fineer voor de fabricage van triplex

Duurzaamheid

- Weerstand tegen schimmels: klasse 2-4 (duurzaam - weinig duurzaam) voor Rode Meranti met een volumieke massa van (600)-680-(730) kg/m³ bij 12% vochtgehalte, klasse 3-4 (matig duurzaam - weinig duurzaam) voor Rode Meranti met een volumieke massa van (490)-520-(550) kg/m³ bij 12% vochtgehalte.
- Weerstand tegen dierlijke organismen: Termieten klasse M (matig duurzaam)

Volumieke massa

- (300)-640-(860) kg/m³ bij 12% vochtgehalte
 - Vers 750-950 kg/m³
-