

Cloeziana

Het kernhout van Cloeziana is beigebruin tot geelbruin met soms smalle donkere strepen. Het 15-25 mm brede spint heeft een duidelijk lichtere kleur. Cloeziana kan van andere Eucalyptus-soorten worden onderscheiden door de eigenschap dat een grote splinter verbrandt tot houtskool.



Eigenschappen van deze houtsoort

Algemeen

- Botanische naam: Eucalyptus cloeziana

Toepassingen

- Kan worden toegepast in de waterbouw voor steigers, bruggen, brugdekken, damwand, gordingen, palen, wrijfgordingen en als tuinhout voor afscheidingen en tuinmeubilair
- Lokaal wordt cloeziana ook gebruikt voor meubelen, draaiwerk en gereedschapsstelen

Duurzaamheid

- Weerstand tegen schimmels: klasse 1 (zeer duurzaam) voor hout uit natuurlijk bos, klasse 2 (duurzaam) voor hout uit plantagebossen.
- Weerstand tegen dierlijke organismen: Termieten klasse D (spint en kernhout zeer duurzaam), Anobium (houtwormkever) klasse D

Volumieke massa

- Zuid-Afrikaans hout (700)-860-(990) kg/m³ bij 12% vochtgehalte
- Uit natuurlijk bos 1000 kg/m³
- Vers 900-1200 kg/m³