

Framiré

Framiré heeft een gele tot lichtgeelbruine kleur. Soms heeft de kern een wat donkere tint. Tussen kernhout en spint, dat 25-50 mm breed is, bestaat gewoonlijk geen of weinig kleurverschil. Het hout bevat een gele kleurstof die, als het hout nat is, kan afgeven op stoffen die ermee in aanraking komen.



Eigenschappen van deze houtsoort

Algemeen

- Botanische naam: Terminalia ivorensis
- ATIBT benaming: Framiré
- Overige benamingen: Emeri

Toepassingen

- Volgens Engelse en Franse naslagwerken kan het hout uitstekend worden gebruikt voor bootbouw, meubelen en timmerwerk
- Framiré wordt in Nederland weinig toegepast, zodat er niet veel ervaringen bekend zijn. In België en Duitsland wordt framiré toegepast voor ramen en kozijnen

Duurzaamheid

- Weerstand tegen schimmels: klasse 2-3 (duurzaam - matig duurzaam)
- Weerstand tegen dierlijke organismen: Termieten klasse G (spint gevoelig voor aantasting)

Volumieke massa

- (375)-450-550-650-(735) kg/m³ bij 12% vochtgehalte
- Vers 750-850 kg/m³