

Sipo

Sipo heeft, vooral wanneer het uit Ivoorkust afkomstig is, een roodbruine kleur, soms met een violetachtige tint. Het 20-30 mm brede grijsroze tot lichtbruine spint is duidelijk te onderscheiden van het kernhout. Blank afgewerkt Sipo verkleurt door de invloed van het zonlicht, verliest zijn rode tint gedeeltelijk en wordt goudbruin.



Eigenschappen van deze houtsoort

Algemeen

- Botanische naam: Entandrophragma utile
- ATIBT benaming: Sipo
- Overige benamingen: Utile

Kwaliteitseisen

- Sipo staat vermeld in de lijst met goedgekeurde houtsoorten voor de toepassing van houten gevelelementen (SKH-Publicatie 99-05). Dit betekent dat met Sipo kozijnen met KOMO®-productcertificaat kunnen worden vervaardigd.
- Sipo staat vermeld in de BRL 1705 'Triplex'

Toepassingen

- Zowel massief als in de vorm van fineer en triplex toegepast voor meubelen, binnen- en buitenbetimmeringen, voor transparant afgewerkte kozijnen, ramen, deuren, trappen en plinten, huden van jachten, betimmeringen van schepen en winkels, boeiboorden, parket, lijstwerk, draai- en beeldhouwwerk

Duurzaamheid

- Weerstand tegen schimmels: klasse 2-3 (duurzaam - matig duurzaam)
- Weerstand tegen dierlijke organismen: Termieten klasse M (matig duurzaam)

Volumieke massa

- (550)-590-640-660-(750) kg/m³ bij 12% vochtgehalte
 - Vers 750-850 kg/m³
-